

# OPTIMESH

## Karta techniczna

Zalecane użycie : osłona rusztowań, tła witryn

Gama : siatka

Strona do zadruku : zewnętrzna

Tusze : solwent, eko-solwent, UV, HP Latex

Charakterystyka	Wartości		Jednostki	Normy
	Osnowa	Wątek		
<b>Cechy ogólne</b>				
Grubość	0.45		mm	ISO 5084
Nośnik	1100 dTex PES HT 990 den			
Powłoka	PCV			
Wykończenie	Lakier obustronnie			
Ciężar	330		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Przepuszczalność	20		%	
Szerokości	320		cm	
Nawoje rolek	60		mb	

## Odporność tkaniny

Odporność na zerwanie	180	150	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	35	35	daN	EN 17679 / DIN 53363
Przyczepność	6		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Wytrzymałość na zimno	-30		°C	NF EN 1876-2
Wytrzymałość na ciepło	70		°C	(24h)
	M1			NF P 92 503
Odporność na ogień	B1 w trakcie			DIN 4102
	BS			BS 7837





**SAINT CLAIR TEXTILES**

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

